

ハードラインC-2000

鉛・クロムフリー



にじみが少なくきれいな仕上がりが得られる
路面標示用塗料です。

新設アスファルト路面上でのにじみが少なく、発色性に優れ、
機械施工およびハケ塗り・ローラー塗りにも適した路面標示用塗料です。

■特長

1. にじみが少ない

アスファルト路面への塗装においても、にじみが少なくきれいな仕上がり得られ、長期にわたり初期の色を保持します。

2. 乾燥性が優れている

乾燥が速く交通開放時間を短縮できるので、長時間の交通阻害を起こしにくい塗料です。

3. 作業性が優れている

機械施工に適した塗料設計ですが、ハケ塗り、ローラー塗りも可能です。

■ハードラインC-2000品質規格

| 試験項目 | 品質 (JIS K 5665 1種B) | |
|--|----------------------|--------|
| 容器の中の状態 | かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一様になる | |
| 密度 (23℃) g/cm ³ | 1.3以上 | |
| 粘度 KU値 | 70~100 | |
| 塗膜の外観 | 異常がない | |
| タイヤ付着性 | タイヤに付着しない | |
| 隠蔽率 % | 白 | 97以上 |
| | 黄色 | 80以上 |
| 拡散反射率 (白に限る) % | 80以上 | |
| にじみ | 白 | にじみがない |
| | 黄色 | にじみがない |
| 耐摩耗性 (100回転当たりの摩耗減量mg) | 500以下 | |
| 耐水性 | 異常がない | |
| 耐アルカリ性 | 異常がない | |
| 加熱残分 (質量分率%) | 60以上 | |
| ガラスビーズ付着性 | 塗膜にむらなく付着する | |
| ガラスビーズ固着率 % | 90以上 | |
| 塗膜中の鉛の定量 (黄色に限る) (質量分率%) ^{a)} | 0.06以下 | |
| 塗膜中のクロムの定量 (黄色に限る) (質量分率%) ^{a)} | 0.03以下 | |

a) 白については、鉛及びクロムの化合物を含有していないため、この試験は適用しない。

ハードラインC-2000

■用途

- 中央線、境界線、外側線、図示標示
- 空港の誘導路、滑走路
- 簡易舗装の仮ライン
- 工場内、駐車場、車庫等の区分線

■色 白、鉛・クロムフリー黄

■施工上の注意事項

1. コンクリート面への施工について

コンクリート舗装は、アルカリ分とコンクリートのレイタンス(コンクリート打設後に現れる浮遊物=あく)があるため、接着阻害を生じる場合がありますので、下記要領にて塗装してください。

- コンクリート打設後、3週間以上の養生期間を置いてから塗装を行ってください。
- レイタンスを除去し路面清掃を徹底してください。
- コンクリート舗装の場合は、#800TYプライマーを使用してください。
- 旧塗膜が有り、旧塗膜が著しく劣化している場合は、除去した後、#800TYプライマーを使用してください。

2. ローラー塗装とにじみについて

にじみの少ない塗料ですが、希釈するとローラー塗装の際、にじみを助長することになりますので、塗料は希釈しないでご使用ください。やむを得ず希釈する場合は、合成シンナーNo.4を使用し、10%以内にしてください。尚にじみを生じた場合には、2回塗りして頂きますとにじみを軽減できます。

■標準塗装仕様例

(ロス含む)

| 材料 | 仕様 | 15cm幅のライン 1,000m当たりの使用量 |
|--------|----|-------------------------|
| 塗料 | | 50L |
| ガラスビーズ | | 39kg |

※塗装仕様は、発注官庁により異なる場合があります。

■容量 石油缶：14L、ドラム：160L

※塗装用具等の洗浄にも合成シンナーNo.4をご使用ください。

3. 他種塗料との混合について

他のハードラインとは混ぜりません。また他社の塗料との混合も避けてください。

4. その他

- 降雨直後等の濡れている路面への施工は避けてください。
- 凍結路面および凍結防止剤散布面への施工は避けてください。
- 路面・塗装面の泥、油等は除去してから塗装してください。
- 塗料はよく攪拌してご使用ください。
- 必要以上の厚塗りは乾燥を遅らせ、また逆に薄塗りは耐久性が劣る原因になりますので適正塗布量で塗装してください。

■取扱上の注意事項

吸入すると中毒をおこすおそれがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

1. 取扱い作業場所には局所排気装置を設けてください。
2. 容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、砂等を散布したのち処理してください。
3. 取扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし必要に応じ、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、前掛け等を着用してください。

4. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを充分行ってください。
5. 作業衣等に付着した場合は、その汚れをよく落としてください。
6. 一定の場所を定めて貯蔵してください。
7. クロム酸鉛は入っておりません。引火性の高い溶剤を使用していますのでご注意ください!!

火気厳禁・第一石油類・危険等級II

■全般的注意

- (1) 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS(安全データシート)・施工仕様書をよくお読みください。
- (2) 改良等のため、①製品の中身・仕様 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (3) 当販促物に表示してあります塗り面積、使用量はあくまで

も設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。

- (4) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。

アトミクス株式会社

■道路事業部 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL(03)3969-1552(直通) FAX(03)3968-7300

■営業部 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6
■受注センター 〒346-0101 埼玉県久喜市葛瀬町昭和沼6
■大阪支店 〒574-0053 大阪府大東市新田畑町2-22
■札幌営業所 〒001-0014 札幌市北区北十四条西1-2-5(三晃ビル403)
■仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町6-9-7(ハイコートアイ1F)
■新潟営業所 〒950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14(和合ビル)
■名古屋営業所 〒462-0043 名古屋市中区八代町1-9(北村ビル2F)
TEL(03)3969-1552(直通) FAX(03)3968-7300
TEL(0480)85-3111(代表) FAX(0480)85-3112
TEL(072)872-3111 FAX(072)872-1222
TEL(011)738-8070 FAX(011)738-8071
TEL(022)249-7371 FAX(022)249-7372
TEL(025)244-8011 FAX(025)244-8012
TEL(052)914-3900 FAX(052)916-0892

■広島営業所 〒739-1734 広島市安佐北区口田1-8-17(小夫家ビル) TEL(082)845-2202 FAX(082)845-2203
■福岡営業所 〒812-0863 福岡市博多区金の隈1-33-31 TEL(082)503-5200 FAX(082)503-5306
■久喜工場 〒346-0101 埼玉県久喜市葛瀬町昭和沼6(久喜葛瀬工業団地内) TEL(0480)85-7931 FAX(0480)85-3112
■岡山工場 〒708-1312 岡山県瀬田郡奈義町柿502-11(岡山工業団地内) TEL(0868)36-7000 FAX(0868)36-7010
■加須工場 〒347-0017 埼玉県加須市南塚崎1-12-1(加須工業団地内) TEL(0480)65-1159 FAX(0480)65-7146
●本社 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL(03)3969-3111(代表) FAX(03)3968-7300