

# アトレーヌシングル用フィラー



## アスファルトシングル専用下塗り材

アトレーヌシングル用フィラーは、アスファルトシングルにアトレーヌ水性トップ (L・H) を塗布する場合の専用下塗り塗料です。

アスファルトシングルへの吸い込みを防止することにより、アトレーヌ水性トップ (L・H) の仕上がりを向上させます。

## 特 長

### (1) 優れた付着性

アスファルトシングルに対し優れた付着性を示します。

### (2) 優れた下地追従性

アスファルトシングルの伸縮に追従できる十分な伸びを有しています。

### (3) 仕上がりの向上

アスファルトシングルへの吸い込みを防止することにより、アトレーヌ水性トップ (L・H) の仕上がりを向上させます。

## 用 途

アトレーヌ水性トップ (L・H) のアスファルトシングル塗布時の下塗り

## 色・内容量・荷姿・塗り面積・塗り回数

### 〔色〕 ライトグレー (日塗工 BN-70近似色)

※アトレーヌシングル用フィラーは水性トップLで10%以内であれば調色可能です。

但し、混合した製品は使い切ってください。

### 〔内容量・荷姿・塗り面積・塗り回数〕

	製 品 名	内容量 (荷姿)	塗り面積 (㎡/缶) /塗り回数
下 塗 り	アトレーヌシングル用フィラー	16kg (石油缶)	32~53㎡/1回
上 塗 り	アトレーヌ水性トップL (骨材なし)	16kg (石油缶)	26~40㎡/2回
	アトレーヌ水性トップH (骨材入り)	20kg (石油缶) 4kg (丸缶) <sup>※1</sup>	20~33㎡/2回 4~6㎡/2回

※下地の状態により、塗り面積に差を生じます。 ※1 4kgはグリーンとシルバークレーの2色のみ

## 施工仕様例

### 1.アトレーヌ水性トップL仕様

工 程	製 品 名	希釈剤	希釈量 (wt%)	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布間隔 (時間/23℃)	塗布方法	
1	下地処理	新設シングル：清掃 既設シングル：下地表面の劣化層・泥汚れ・埃等は水洗・デッキブラシ等で完全に取り除いてください。旧塗膜があり、その付着が弱い場合は高圧水洗し除去してください。			2日以上 乾燥	—	
2	下 塗 り	アトレーヌ シングル用フィラー	水	0~5	0.30~0.50	3以上	ハケ・ローラー
3	中 塗 り	アトレーヌ 水性トップL	水	0~10	0.20~0.30	2以上	ハケ・ローラー
4	上 塗 り	アトレーヌ 水性トップL	水	0~10	0.20~0.30	—	ハケ・ローラー

### 2.アトレーヌ水性トップH仕様

工 程	製 品 名	希釈剤	希釈量 (wt%)	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布間隔 (時間/23℃)	塗布方法	
1	下地処理	新設シングル：清掃 既設シングル：下地表面の劣化層・泥汚れ・埃等は水洗・デッキブラシ等で完全に取り除いてください。旧塗膜があり、その付着が弱い場合は高圧水洗し除去してください。			2日以上 乾燥	—	
2	下 塗 り	アトレーヌ シングル用フィラー	水	0~5	0.30~0.50	3以上	ハケ・ローラー
3	中 塗 り	アトレーヌ 水性トップH	水	5~10	0.30~0.50	2以上	ハケ・ローラー
4	上 塗 り	アトレーヌ 水性トップH	水	5~10	0.30~0.50	—	ハケ・ローラー

※上記の塗布間隔は塗布条件によって若干の差を生じる場合があります。

## 使用上の注意事項

- (1) アトレーヌシングル用フィラーは、アスファルトシングル以外には使用しないでください。
- (2) 気温により希釈量を加減してください。
- (3) 旧塗膜がある場合は、劣化状態に十分に注意して下地処理を行ってください。
- (4) 被塗物との付着不良を未然に防ぐために、清掃を充分に行ってください。
- (5) 塗布量は、下地の状態・塗り方によって増減します。
- (6) 使用前に塗料をよく攪拌してください。
- (7) 気温が5℃以下での塗布は避けてください。
- (8) 高湿度時(85%以上)、または降雨の危険性が高い場合は、施工を見合わせるようお願いします。アスファルトシングルが施工されている場所は雨樋がない場合が多いため、塗布中・乾燥途中の降雨により壁を汚す可能性があります。

## 全般的注意

- (1) 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS(安全データシート)・施工仕様書をよくお読みください。
- (2) 塗布中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- (3) 改良等のため、①製品の中身、仕様 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (4) 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗布の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (5) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。  
またご使用方法等につきましてご不明な点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。

**アトミクス株式会社** 塗料事業部

〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3125(直通) FAX.03-3968-7300