

プール#650プライマー

ステンレス用添加剤

ATOMIX



1. 用途

#650プライマーに添加することにより、ステンレス素地に強力に付着します。

2. 荷姿

1kg ハイブリッド角缶

3. 使用方法

#650プライマー(15kgセット)に対し1kg 全量添加し、混合攪拌してからご使用下さい。
(添加剤が約7%稀釈の役割もいたしますのでシンナー稀釈は必要ありません。)

* 受注生産品の#650プライマー(4kgセット)には約300g添加して下さい。

4. 塗装仕様例(素地 ステンレス)

工程	塗料名	稀釈剤 (合成シンナー)	稀釈量(重量%)	塗布量(g/m ²)	塗装間隔(20℃)
1 下地処理	別途施工要領をご参照下さい。				
2 プライマー	#650プライマー+#650ステンレス用添加剤	-	-	160	16時間~5日間
3 下塗り	プールペイント下塗り用エポ	No.6	0~5	180	8時間~5日間
4 上塗り	プールペイント #70	No.5	20~25	120	5時間~5日間
5 上塗り	プールペイント #70	No.5	20~25	120	5時間~5日間
6 ライン(1~2回)	プールペイント #70 ライン用	No.5	20	180	養生期間7日以上

注) 素地がアルミの場合は従来通り#650プライマー単独で使用して下さい。

アトミクス株式会社 塗料事業部

本 社 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3111(代表) FAX.03-3968-7300

080502 OK-②