

アスファルト駐車場専用塗料

水性パーキングブラック

(つやけし)

劣化した駐車場等のアスファルトを
簡単に黒々と再生！黒さ長持ち！！



←塗装前(拡大)




←塗装後(拡大)

用 途

- ・アスファルト駐車場(駐車スペース)の美装・保護
- ・アスファルトの化粧直し

特 長

- ◆退色・白化したアスファルトが黒々と再生します。
- ◆環境に優しい水性タイプで取扱い易く、低臭です。
- ◆乾燥性に優れ、短時間で解放できます。
- ◆一液タイプなので、ローラーで手軽に塗装できます。
- ◆ノンプライマー(下地のゴミや土、汚れ等は十分に清掃してください)でどなたでも簡易に塗装できます。



製品詳細

容 量
16kg

水 性
一液タイプ

塗り面積 ※1
約16～23㎡ (車 約2台分)

乾燥時間 ※2
3時間 (気温23℃・湿度50%)

用具洗い
水 (乾く前の用具洗い)

塗装用ローラーバケは中毛～長毛をお奨めします。

※1: 下地の状況により異なります。(標準塗布量 0.7～1.0kg/2回塗り) ※2: 冬場は翌日

注: この製品はアスファルト面専用です。コンクリート面には使用しないでください。

アトミクス株式会社

水性パーキングブラックの塗装方法



施工前



下地の泥や砂、ゴミ、ホコリ、油等をきれいに除去してください。



下地が充分に乾燥していることを確認して、布粘着テープやマスカーで養生してください。



水性パーキングブラックをローラーにたっぷり含ませ、均一に2回塗りしてください。(2回目は、1回目乾燥後に塗装してください)

ラインの塗装方法 (水性ハードラインW-100を使用)



水性パーキングブラックを充分に乾燥させた後、布粘着テープやマスカーで養生してください。



ライン引きには水性ハードラインW-100 (当社品) をローラーにたっぷり含ませて均一に塗装してください。



完成

ワンポイントアドバイス!!

ローラーは中毛~長毛タイプを使用し、ローラーに塗料をたっぷり含ませて、ゆっくりとローラーを動かし、塗料が減少していく度合いを見ながら少しずつ力を加えて均一に塗る。無希釈で塗りにくい場合は、水で1~15%希釈すると塗り易くなります。(※希釈すると乾燥が遅くなりますのでご注意ください)

水性パーキングブラックの塗装に使用する道具 (下地処理、養生、塗装)

下地処理



養生



塗装



注意事項

- ① 上記の乾燥時間、塗布量等は塗装条件によって若干の差を生じる場合があります。
※アスファルト面では、下地の状態によって塗布量が大きく変化する場合があります。
※乾燥時間は気温、湿度、風等の影響で大きく変化します。
- ② 透水性・排水性アスファルト面には、塗装しないでください。
- ③ 長期間駐車する場所 (自動車展示場等) には、塗装しないでください。
- ④ 新設アスファルト面には、2週間以上の養生期間をとってから塗装してください。
- ⑤ 使用前に、缶を逆さまにして充分に攪拌してください。
- ⑥ 気温が5℃以下、湿度が85%以上のときには塗装を避けてください。
- ⑦ 乾く前の道具の洗浄は水、乾いた後の洗浄は合成シンナーNo.2、またはNo.6をご使用ください。
- ⑧ 降雨時等、状況により滑り易くなることがあります。防滑仕様もありますので、別途当社までお問い合わせください。
- ⑨ 舗装骨材 (砂利や碎石) が露出しているような著しく劣化が見られるアスファルト面 (右下写真) に塗装する場合は、当社までお問い合わせください。

一般的注意

- ① 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS (安全データシート)・施工仕様書をよくお読みください。
- ② 塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- ③ 改良等のため、製品の中身・仕様、販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- ④ 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- ⑤ 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましても不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社までお問い合わせください。



ライン引き用塗料
水性ハードラインW-100 白・黄



著しく劣化が見られるアスファルト面

アトミクス株式会社 塗料事業部

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3111 (代表) FAX.03-3968-7300



事業所情報



製品情報

<https://www.atomix.co.jp>

検索 パーキングブラック