

#800プライマー〈二液エポキシ系〉

一般コンクリートに対して強力な接着力を発揮します。

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	A03218
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆

■特長

- ① 速乾性。2～3時間の乾燥でフロアトップ各種製品が上塗りできます。
- ② 一般コンクリート面に強力に接着します。
- ③ 目止め効果がありピンホールを防ぎます。

■用途

一般コンクリート用

■可使時間 5時間 (23℃)

■上塗り可能時間 2～6時間 (23℃)

※ #800プライマーの上に #8500速乾を塗る時、気温10℃の場合、上塗り可能時間が4～6時間必要です。

■上塗り適正材料

一液タイプ	フロアトップアクア W#5000・ フロアトップ#1000速乾・#1400・#5000・#5400
二液タイプ	フロアトップアクア フォルティス・エポ21 フロアトップ#7000・#7000+マークレス・ #8500・#8500速乾
二液膜厚タイプ	フロアトップ#8000・タフモル・クイックアンダー

■内容量・荷姿・塗り面積

6kgセット

	色	内容量	荷姿	塗り面積
主 剤	グレー	3kg	半 缶	約30㎡ (約0.2kg/㎡)
硬化剤	クリアー	3kg	半 缶	

16kgセット

	色	内容量	荷姿	塗り面積
主 剤	グレー	8kg	石油缶	約80㎡ (約0.2kg/㎡)
硬化剤	クリアー	8kg	半 缶	

#800TYプライマー〈二液エポキシ系〉

浸透性に優れた二液型エポキシプライマーです。

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	A03012
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆

■特長

- ① 安価で、低粘度の二液型エポキシプライマーです。
- ② #800プライマーに比べ、浸透性に優れています。
- ③ 一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。

■用途 一般コンクリート用

■可使時間 5時間 (23℃)

■上塗り可能時間 2～6時間 (23℃)

■上塗り適正材料

一液タイプ	フロアトップアクア W#5000・ フロアトップ#1400・#5000・#5400
二液タイプ	フロアトップアクア フォルティス・エポ21 フロアトップ#7000・#8500・エポワン
二液膜厚タイプ	フロアトップ#8000・タフモル・クイックアンダー

■内容量・荷姿・塗り面積

	色	内容量	荷姿	塗り面積
主 剤	クリアー	6kg	石油缶	約60㎡ (約0.2kg/㎡)
硬化剤	クリアー	6kg	半 缶	

※上塗り出来ないもの フロアトップ#1000速乾・#6000・U-100NEO・マークレス

プライマーU 〈一液ウレタン系〉

一液型の湿気硬化ウレタンプライマーです。

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	A03007
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆

■特長

- ① 一液型なので作業性に優れています。
- ② 一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。

■用途

一般コンクリート用

■上塗り可能時間 2～6時間 (23℃)

■上塗り適正材料

一液タイプ	フロアトップ#5000・#5400
二液タイプ	フロアトップアクア フォルティス・フロアトップ#7000・ #7000+マークレス・#8500速乾・エボワン
二液膜厚タイプ	フロアトップU-100NEO

■内容量・荷姿・塗り面積

色	内容量	荷姿	塗り面積
クリアー	5kg	角缶	約25㎡ (約0.2kg/㎡)
	16kg	石油缶	約80㎡ (約0.2kg/㎡)

アトミクス株式会社 塗料事業部

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3125(直通) FAX.03-3968-7300

▼事業所情報

